



Popis produktu

Popis produktu	Tenkovrstvá lazura na vodní bázi připravená k použití pro rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné prvky v interiéru i exteriéru Pro dřevěné podklady jako jsou fasády, terasy, přístřešky pro auta a další konstrukce
Účel použití	Tenkovrstvá lazura na vodní bázi připravená k použití pro rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné prvky v interiéru i exteriéru
Vlastnosti a výhody	<ul style="list-style-type: none"> • bez biocidů • systém 3 v 1 : Základní nátěr , mezivrstva a vrchní nátěr • žádný film = žádné praskání nebo odlupování • stříkatelný v odstínu Lightcare v interiéru • rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé prvky • viskozita: cca 11 sekund v nádobě DIN 4 mm (podle DIN EN ISO 2431) • další informace o viskozitě: cca 13 sekund v nádobě ISO 4 mm (dle DIN EN ISO 2431) / cca 5 mPas při 450 s⁻¹ (podle DIN EN ISO 3219)
Úrovně kvality (BNB)	Úroveň kvality 1 až 4 (75 bodů)
Velikosti balení	2,5 L / 20 L
Tónovatelná	ano
Ventilující	ne
Algicidní a fungicidní ochranný film	ne
GISCode	BSW30 Nátěrové hmoty na vodní bázi, s obsahem rozpouštědel

Technické údaje

Pojivo	Akrylový polymer
Úroveň lesku podle DIN EN 13300	hedvábně matný
Hustota	0,00 - 1,01 g/cm ³
Viskozita	11 s (DIN EN ISO 2431 (nádobka DIN 4 mm))

Schnutí při 20 °C / 60% relativní vlhkosti vzduchu	zaschly proti prachu po	přetíratelný po
	30 - 60 minutách	2 - 4 hodinách
Poznámka pro přetírání: Nízké teploty, a nebo špatné větrání a odvětrávání mohou mít na schnutí negativní vliv.		
Spotřeba	70 - 150 ml/m ²	
Vydatnost	7 m ² /L	
Ředění vodou	ano	
Bod vzplanutí (DIN 51755)	n.a.	
Tixotropie	ne	
Kategorie VOC	Wb - na vodní bázi, e - laky a mořidla na dřevo pro dekoraci budov (interiér a exteriér), včetně krycích mořidel na dřevo	
Limitní hodnota VOC	275 g/l produktu bez vody Wb: VOC	
Hodnota VOC	≤ 130g/l	
Obsah VOC (EU)	49 g/l	

Zpracování a čištění

Aplikační metody	štetcem, vacumat, máčením, poléváním, natíráním, stříkáním
Příprava podkladu	<p>Požadavky na podklad: Podklad musí být čistý a suchý, zbavený prachu, mastnoty, separačních látek a musí být řádně připravený.</p> <p>Příprava: Dodržujte pokyny v datovém listu BFS č. 18 „Nátěry dřeva a dřevěných materiálů ve venkovním prostředí“. Odstraňte zbytky suků a otevřených pryskyřičných míst a vyčistěte je vhodnými prostředky.</p>

Možné systémové produkty

Základní impregnace	Ochranný nátěr na dřevo 1,06 W
Kvalita nátěru	Lazura na dřevo 5.10 W

Poznámky

Poznámka k pigmentaci	Použití bezbarvého odstínu ve venkovním prostředí není povoleno. Doporučujeme používat naše lazury výhradně v dostatečně pigmentovaných odstínech.
Skladování	Uchovávejte na chladném, suchém a mrazuvzdorném místě v uzavřeném původním obalu.

Zkušební protokoly, znalecké posudky, služby

Poradenství pro alergie
Informace o chování při požáru
Klasifikace podle švýcarského environmentálního štítku
Emisní chování
Nepřímý styk s potravinami Certifikát shody
Certifikace LEED
Čistitelnost / odolnost proti dezinfekci Shoda s RoHS
Bezpečné použití
hodnoty sd a hodnoty W
Environmentálního prohlášení o produktu (EPD)
Certifikace

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní informace o výrobku potřebné pro bezpečné zacházení nejsou v tomto dokumentu uvedeny. Před použitím si přečtěte produktové a bezpečnostní listy a štítky na obalech pro bezpečné zacházení a informace o zdravotních rizicích a nebezpečích při manipulaci s produktem.

Revize a vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti

Informace v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Neosvobozují uživatele od nutnosti testování a zkoušek vzhledem k široké škále možných vlivů při zpracování a používání našich výrobků. Z našich informací nelze odvodit právní záruku určitých vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní účel.